



# 2001 Automotivos 2001 LTDA

Rua Norival Bernardi, 639 | Cicamp | 83430-000 | Campina Grande do Sul | PR



## BOLETIM TÉCNICO

### TINTA P.UACRÍLICO

É indicado para pintura parcial e retoque de veículos automotivos, maquinário agrícola, fibra de vidro e peças metálicas ferrosas. Possui excelente resistência a intemperismo, excelente retenção de cor e alto brilho.

#### ESPECIFICAÇÕES

Viscosidade	Líquido
Densidade	1,0 a 1,10 g/cm <sup>3</sup>
Cor	Sob consulta
Acabamento	Brilhante/ fosco/ semi brilho
Diluição/ Catálise	Catálise 3x1 c/ endurecedor p/ PU acrílico 10 a 15% de diluição c/ Thinner PU Universal
Secagem	Ao toque 30 a 40 minutos Manuseio: 2 a 3 horas Final: 24 horas
Rendimento	40 a 50 m <sup>2</sup> / galão



(41) 3778-6600 | [www.automotivos2001.com.br](http://www.automotivos2001.com.br)



# 2001 Automotivos 2001 LTDA

Rua Norival Bernardi, 639 | Cicamp | 83430-000 | Campina Grande do Sul | PR

## COMPOSIÇÃO

Resina acrílica, aditivos, hidrocarbonetos aromáticos, acetatos, pigmentos orgânicos e inorgânicos e cargas minerais.

## APLICAÇÃO

Ápos catálise e diluição, homogeneizar e aplicar de 2 a 3 demãos cruzadas.

## PREPARO DA SUPERFÍCIE

Limpar adequadamente a superfície a ser pintada, removendo partes soltas, ferrugem, oleosidades e resíduos impregnantes, com Solução Desengraxante. Aplicar o Wash Primer para proteger as áreas expostas onde a chapa foi atingida.

## ARMAZENAMENTO

24 meses a partir da data de fabricação, desde que esteja em local seco, fresco e ventilado, isento de ponto de ignição de calor.

## PRECAUÇÕES

Conservar fora do alcance das crianças e dos animais domésticos. Manter longe de calor e de superfícies aquecidas. Evite o contato com a pele. Em caso de ingestão, não provocar vômito. Em caso de contato com os olhos, lavar com água corrente durante 15 minutos.

## OBSERVAÇÕES

O rendimento prático deste produto é variável de acordo com a espessura aplicada, método e técnica de aplicação, tipo e rugosidade do substrato e condições ambientais, etc.

As instruções contidas neste boletim são baseadas em nossa experiência e conhecimento técnico, entretanto, alguns fatores independem de nosso controle com o fabricante, tais como: preparo de superfícies, aplicação, condições de trabalho, etc.

Não assumimos qualquer responsabilidade quanto aos danos materiais e pessoais causados pelo mau uso das informações contidas neste boletim e dos produtos mencionados. Este boletim está sujeito a alterações, sem aviso prévio.



# 2001 Automotivos 2001 LTDA

Rua Norival Bernardi, 639 | Cicamp | 83430-000 | Campina Grande do Sul | PR

---

---

(41) 3778-6600 | [www.automotivos2001.com.br](http://www.automotivos2001.com.br)